

IG-DA d.o.o.
Vladimira Nazora 8
49250 Zlatar, Hrvatska

TEHNIČKI LIST

Svibanj 2021



NAZIV PROIZVODA	DEKORODAL TRAKA			
DEFINICIJA (TIP)	Traka za izolaciju i antikorozivnu zaštitu cijevi			
NORMA (ZAHTJEV)	Proizvođačka specifikacija			
SASTAV PROIZVODA	Nosač od organskog materijala impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom. Traka je obostrano zaštićena folijom.			
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA)	SVOJSTVO	METODA	JEDINICA	DEKLARIRANA VRIJEDNOST
	Vizualno	HRN EN 1850-1	-	bez oštećenja
	Duljina	HRN EN 1848-1	m	≥10
	Širina	HRN EN 1848-1	mm	50 ili 100
	Debljina	HRN EN 1849-1	mm	1,5 – 1,8
	Vodonepropusnost	HRN EN 1928	kPa	10
	Savitljivost na niskoj temperaturi	HEN EN 1109	°C	≤0
	Otpornost tečenju na povišenoj temperaturi	HRN EN 1110	°C	≥+70
SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE	Dekorodal trake su hidroizolacijske trake koje pripadaju asortimanu traka za zavarivanje, sa postojanosti na temperaturama od 0°C do +70°C. Tehnološki su obrađene bitumenskom masom tako da se mogu ugraditi tehnikom zavarivanja pomoću plinskog plamenika (gorača) te idealno rastaliti i lijepiti. Sve Dekorodal trake imaju uložak od specijalne tkanine koji je impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom koja daje traci povećanu postojanost na starenje. Zbog navedenih svojstava Dekorodal traka se primjenjuje kao antikorozivna zaštita metalnih cjevovoda te unutarnjih i vanjskih instalacija.			
NAČIN UGRADNJE	Ugrađuje se zavarivanjem tako da se plinskim plamenikom (goračem) rastali bitumenska masa ravnomjerno po čitavoj širini rollice stvarajući tzv. talivi bitumenski klin između rollice i podloge. Zavarivanje se vrši punoplošno po čitavoj površini. Preklopi rollica moraju biti minimalno 10% od širine rollice. Prije ugradnje podloga se grundira hladnim bitumenskim prednamazom.			
ISPORUKA (PAKIRANJE)	Rolice se isporučuju u širinama od 50 i 100 mm i dužine 10 m, pakirane u kartonskoj ambalaži.			
USKLADIŠTENJE	Rolice se uskladišćuju i transportiraju u uspravnom položaju. Uskladištene moraju biti u suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca. U zimskim uvjetima prije upotrebe rollice treba skladištiti najmanje 12 sati u uvjetima gdje je materijal zaštićen od mraza.			